



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/07/2021 a 22/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

082452

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020424	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	270	24,2
				29/07/21	7		24,9
				19/08/21	28		47,1
				19/08/21	28		45,4
000020426	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	270	23,8
				29/07/21	7		21,5
				19/08/21	28		41,6
				19/08/21	28		41,3
000020427	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	280	24,7
				29/07/21	7		25,2
				19/08/21	28		44,6
				19/08/21	28		45,6
000020429	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	270	23,0
				29/07/21	7		20,6
				19/08/21	28		39,6
				19/08/21	28		44,1
000020430	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	265	21,2
				29/07/21	7		23,7
				19/08/21	28		38,7
				19/08/21	28		40,8
000020431	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	07	270	22,4
				29/07/21	07		22,4
				19/08/21	28		42,4
				19/08/21	28		44,0
000020435	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	270	21,1
				29/07/21	7		21,4
				19/08/21	28		38,4
				19/08/21	28		42,7
000020436	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	275	23,4
				29/07/21	7		23,3
				19/08/21	28		40,1
				19/08/21	28		40,0
000020437	4	ESTACA	22/07/21	29/07/21	7	270	23,2
				29/07/21	7		22,6
				19/08/21	28		42,1
				19/08/21	28		43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
09/09/2024