



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/07/2021 a 21/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

**Contrato**

AC8348

**Certificado N°**

082851

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020402	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	270	41,8 42,5
000020403	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	280	38,9 41,0
000020404	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	270	43,0 42,2
000020406	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	270	41,4 39,7
000020407	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	275	37,5 37,4
000020408	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	270	39,9 39,3
000020410	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	270	42,8 41,3
000020411	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	285	39,4 38,2
000020412	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	280	39,8 39,2
000020413	2	ESTACA	21/07/21	18/08/21 18/08/21	28 28	280	38,8 40,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/09/2024