



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/07/2021 a 22/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

**Contrato**

AC8348

**Certificado N°**

082889

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020416	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	270	42,2 41,0
000020417	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	275	40,3 39,2
000020418	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	265	45,6 45,5
000020419	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	265	43,9 37,3
000020420	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	260	44,8 42,1
000020421	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	265	41,3 40,5
000020422	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	275	40,6 36,2
000020432	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	270	41,8 38,7
000020433	2	ESTACA	22/07/21	19/08/21 19/08/21	28 28	265	39,0 38,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/09/2024