



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/07/2021 a 23/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS

Obra: LANDSCAPE

Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083012

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17057

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020443	2	ESTACA	23/07/21	20/08/21	28	270	49,2
				20/08/21	28		49,2
000020444	2	ESTACA	23/07/21	20/08/21	28	265	47,5
				20/08/21	28		46,4
000020445	2	ESTACA	23/07/21	20/08/21	28	265	41,7
				20/08/21	28		42,5
000020446	2	ESTACA	23/07/21	20/08/21	28	270	47,2
				20/08/21	28		42,9
000020447	2	ESTACA	23/07/21	20/08/21	28	260	48,8
				20/08/21	28		47,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024