



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/07/2021 a 28/07/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083034

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	280	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020533	2	280	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	280	41,7 39,1
000020536	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	270	41,1 42,4
000020538	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	270	44,2 39,8
000020540	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	270	42,7 40,4
000020543	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	265	43,9 42,1
000020545	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	240	46,5 44,1
000020547	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	260	44,8 42,9
000020548	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	275	39,1 35,7
000020550	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	270	41,1 44,5
000020553	2	ESTACA	28/07/21	25/08/21 25/08/21	28 28	260	42,9 43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2024