



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/08/2021 a 05/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

**Contrato**

AC8348

**Certificado Nº**

083136

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020626	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21	28	260	46,6
				31/08/21	28		47,3
000020627	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21	28	260	47,6
				31/08/21	28		47,2
000020628	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21	28	260	46,5
				31/08/21	28		44,2
000020629	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21	28	270	44,6
				31/08/21	28		45,0
000020631	2	ESTACA	03/08/21	31/08/21	28	275	48,9
				31/08/21	28		47,1
000020643	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	260	48,6
				01/09/21	28		46,5
000020644	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	250	46,5
				01/09/21	28		43,6
000020645	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	250	48,5
				01/09/21	28		43,4
000020650	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	250	50,7
				01/09/21	28		49,8
000020651	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	270	49,9
				01/09/21	28		49,6
000020653	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	270	47,6
				01/09/21	28		45,3
000020654	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	270	43,8
				01/09/21	28		44,5
000020655	2	ESTACA	04/08/21	01/09/21	28	280	38,9
				01/09/21	28		46,1
000020662	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21	28	240	46,6
				02/09/21	28		47,4
000020663	2	ESTACA	05/08/21	02/09/21	28	260	45,5
				02/09/21	28		46,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

07/10/2024