



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/08/2021 a 13/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS

Obra: LANDSCAPE

Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083294

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020821	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	255	45,2 44,6
000020822	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	245	50,3 50,9
000020823	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	265	46,2 47,0
000020827	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	240	50,4 50,5
000020828	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	240	47,0 48,1
000020829	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	260	46,5 44,8
000020832	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	265	46,1 47,1
000020833	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	260	48,9 45,9
000020843	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	280	44,6 44,1
000020844	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	275	45,3 48,5
000020848	2	ESTACA	13/08/21	10/09/21 10/09/21	28 28	260	39,3 45,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024