



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/08/2021 a 16/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083333

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020864	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	260	41,1 41,9
000020865	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	270	44,4 41,6
000020866	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	255	46,4 47,2
000020867	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	260	46,0 42,9
000020869	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	260	44,2 44,1
000020872	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	240	47,3 47,6
000020873	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	250	49,4 49,7
000020874	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	250	46,6 46,0
000020876	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	270	41,4 45,4
000020877	2	ESTACA	16/08/21	13/09/21 13/09/21	28 28	260	43,5 45,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024