



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/08/2021 a 17/08/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

083361

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17059

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020880	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	260	41,2 45,1
000020881	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	260	42,4 40,3
000020882	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	270	41,3 40,8
000020883	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	265	42,3 44,9
000020884	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	270	39,2 39,1
000020886	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	250	46,2 42,9
000020888	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	260	46,9 47,8
000020889	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	250	49,4 47,7
000020890	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	260	47,9 46,3
000020892	2	ESTACA	17/08/21	14/09/21 14/09/21	28 28	260	44,0 43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2024