



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/12/2021 a 20/12/2021

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS

Obra: LANDSCAPE

Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato
AC8348

Certificado N°
085056

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16913

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022906	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	120	32,1
				27/12/21	07		31,8
				17/01/22	28		48,5
				17/01/22	28		46,6
000022907	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	105	36,2
				27/12/21	07		36,8
				17/01/22	28		48,3
				17/01/22	28		49,6
000022908	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	125	34,8
				27/12/21	07		35,4
				17/01/22	28		46,7
				17/01/22	28		49,6
000022909	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	120	36,3
				27/12/21	07		37,1
				17/01/22	28		50,1
				17/01/22	28		52,9
000022911	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	120	37,8
				27/12/21	07		33,7
				17/01/22	28		49,6
				17/01/22	28		50,6
000022913	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	125	32,9
				27/12/21	07		32,6
				17/01/22	28		45,3
				17/01/22	28		48,8
000022914	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	130	35,3
				27/12/21	07		34,9
				17/01/22	28		50,1
				17/01/22	28		48,3
000022915	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	130	36,0
				27/12/21	07		33,6
				17/01/22	28		50,1
				17/01/22	28		47,8
000022916	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	130	34,8
				27/12/21	07		35,7
				17/01/22	28		48,0
				17/01/22	28		44,0
000022917	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	140	35,1
				27/12/21	07		34,7
				17/01/22	28		43,6
				17/01/22	28		46,7
000022918	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	140	29,9
				27/12/21	07		32,9
				17/01/22	28		43,7
				17/01/22	28		44,3
000022919	4	BLOCO	20/12/21	27/12/21	07	135	28,3
				27/12/21	07		29,8
				17/01/22	28		41,2
				17/01/22	28		44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
06/09/2024