



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/05/2022 a 03/05/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

**Contrato**

AC8348

**Certificado N°**

087372

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE PROTENDIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025575	2	LAJE PROTENDIDA	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	30,0 49,3
000025578	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	30,9 47,5
000025579	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	28,9 45,9
000025580	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	31,1 43,3
000025581	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	30,8 42,9
000025583	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	140	27,8 42,2
000025584	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	140	30,7 46,5
000025585	2	LAJE PROTENDIDA	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	140	25,9 43,9
000025586	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	140	25,7 41,2
000025589	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	22,5 38,7
000025590	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	29,9 45,7
000025592	2	LAJE PROTENDIDA	03/05/22	08/05/22 31/05/22	05 28	130	27,4 44,9
000025593	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	25,5 39,9
000025594	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	26,8 42,9
000025596	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	26,4 43,9
000025598	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	140	30,3 44,6
000025599	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	28,7 45,2
000025601	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	120	27,7 46,8
000025604	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	26,1 44,4
000025605	2	LAJE	03/05/22	09/05/22 31/05/22	06 28	150	26,2 44,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
05/09/2024