



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2022 a 15/06/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

088290

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026646	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	150	25,1 40,0
000026649	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	24,1 42,5
000026652	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	24,7 44,9
000026653	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	130	25,5 44,4
000026655	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	24,0 43,0
000026656	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	24,8 37,9
000026658	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	23,8 41,6
000026659	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	130	22,9 37,9
000026661	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	120	25,3 40,3
000026665	2	LAJE	15/06/22	20/06/22 13/07/22	05 28	140	24,2 38,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024