



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/06/2022 a 27/06/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

088509

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	PILARES E LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026848	2	PILARES E LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	130	32,8 52,9
000026849	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	120	33,2 54,5
000026851	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	150	31,3 47,5
000026852	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	125	32,8 48,9
000026853	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	130	31,1 48,6
000026855	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	155	26,5 55,2
000026856	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	130	28,8 46,2
000026857	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	190	30,5 44,1
000026858	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	140	28,2 51,0
000026862	2	LAJE	27/06/22	02/07/22 25/07/22	05 28	120	30,6 49,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024