



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/07/2022 a 05/07/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC

Contrato

AC8348

Certificado N°

088643

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	PIILARES/LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027046	2	PIILARES/LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	160	26,3 45,7
000027051	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	170	27,2 43,4
000027056	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	150	26,6 45,9
000027058	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	160	25,9 43,8
000027060	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	170	25,0 41,8
000027064	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	145	28,4 46,4
000027068	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	140	29,6 45,2
000027070	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	145	27,2 47,9
000027071	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	160	26,5 45,6
000027076	2	LAJE	05/07/22	11/07/22 02/08/22	06 28	155	25,0 45,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024