



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/07/2022 a 12/07/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

088760

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027170	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	130	31,6 49,5
000027174	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	140	29,8 48,7
000027176	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	170	25,8 43,9
000027178	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	150	26,3 45,0
000027180	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	145	25,0 46,5
000027182	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	150	30,7 51,2
000027185	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	150	28,8 48,7
000027188	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	150	28,0 48,7
000027191	2	LAJE	12/07/22	18/07/22 09/08/22	06 28	145	28,6 48,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024