



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/07/2022 a 19/07/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

088945

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027342	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	140	28,8 38,8
000027351	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	150	25,2 37,5
000027353	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	165	21,6 37,1
000027356	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	160	22,5 37,0
000027360	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	150	25,0 35,5
000027363	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	140	25,5 39,7
000027364	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	160	25,7 38,7
000027365	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	140	24,6 35,9
000027367	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	135	23,5 36,3
000027369	2	LAJE	19/07/22	25/07/22 16/08/22	06 28	165	22,0 34,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024