



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/07/2022 a 06/07/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089152

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17262

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027081	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	110	38,0
				03/08/22	28		37,9
000027082	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	110	41,0
				03/08/22	28		40,0
000027083	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	130	35,4
				03/08/22	28		35,4
000027084	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	120	37,8
				03/08/22	28		37,8
000027085	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	110	40,1
				03/08/22	28		40,1
000027086	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	100	37,7
				03/08/22	28		38,3
000027088	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	110	35,2
				03/08/22	28		40,9
000027090	1	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	140	35,3
000027092	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	120	38,3
				03/08/22	28		38,1
000027098	2	PISO PLIDO	06/07/22	03/08/22	28	100	38,0
				03/08/22	28		39,0
000027101	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	110	40,7
				03/08/22	28		40,0
000027104	2	PISO POLIDO	06/07/22	03/08/22	28	120	38,3
				03/08/22	28		36,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024