



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/08/2022 a 18/08/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089345

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028098	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	160	23,5
				15/09/22	28		41,1
000028100	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	160	22,8
				15/09/22	28		38,7
000028103	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	165	22,2
				15/09/22	28		38,9
000028104	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	145	22,1
				15/09/22	28		43,6
000028107	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	160	22,9
				15/09/22	28		42,7
000028108	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	165	22,7
				15/09/22	28		38,9
000028109	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	165	25,2
				15/09/22	28		40,6
000028114	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	145	22,5
				15/09/22	28		36,4
000028115	2	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	165	23,2
				15/09/22	28		39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2024