



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/08/2022 a 25/08/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089379

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028252	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	165	21,4 42,6
000028253	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	170	20,7 42,0
000028254	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	170	20,6 38,1
000028259	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	170	20,5 37,4
000028260	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	150	20,1 37,7
000028263	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	145	20,2 37,5
000028267	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	130	20,8 38,6
000028270	2	LAJE	25/08/22	31/08/22 22/09/22	06 28	150	20,1 35,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2024