



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/09/2022 a 13/09/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089637

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028615	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	145	24,5 40,2
000028616	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	120	24,8 46,3
000028617	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	160	22,4 42,1
000028619	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	180	21,2 39,1
000028621	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	140	25,9 42,0
000028622	1	LAJE	13/09/22	11/10/22	28	155	44,3
000028623	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	140	23,7 36,8
000028624	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	145	23,7 37,4
000028625	2	LAJE	13/09/22	20/09/22 11/10/22	07 28	150	23,2 37,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2024