



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/08/2022 a 11/08/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089727

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027988	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	160	22,5 35,9
000027992	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	180	23,3 36,0
000027993	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	170	23,3 35,5
000027994	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	150	23,5 35,4
000027997	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	165	22,6 35,7
000028001	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	120	25,3 36,2
000028003	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	170	23,4 35,3
000028005	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	170	22,6 35,5
000028007	2	LAJE	11/08/22	16/08/22 08/09/22	05 28	140	23,4 36,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2024