



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/09/2022 a 27/09/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

089924

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028902	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	160	23,1 43,2
000028904	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	140	23,1 35,1
000028905	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	150	26,3 39,6
000028908	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	150	28,3 46,3
000028910	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	160	25,7 40,1
000028912	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	160	25,0 41,5
000028913	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	160	25,0 43,8
000028914	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	150	24,6 41,8
000028915	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	170	21,8 41,9
000028918	2	LAJE	27/09/22	03/10/22 25/10/22	06 28	170	23,2 40,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2024