



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/10/2022 a 13/10/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS
Obra: LANDSCAPE
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

Contrato

AC8348

Certificado N°

090227

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029249	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	140	27,1 45,7
000029253	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	155	23,9 45,0
000029256	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	160	25,7 38,1
000029259	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	160	24,4 45,9
000029263	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	170	22,0 45,4
000029270	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	150	23,3 45,9
000029273	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	150	24,4 40,0
000029277	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	170	23,0 45,6
000029280	2	LAJE	13/10/22	18/10/22 10/11/22	05 28	120	25,7 41,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2024