



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/11/2022 a 30/11/2022

Cliente: LANDSCAPE EMPREENDIMENTOS  
Obra: LANDSCAPE  
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 125. OC 0

**Contrato**

AC8348

**Certificado N°**

090945

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030202	2	LAJE	30/11/22	05/12/22 28/12/22	05 28	150	21,2 42,3
000030206	2	LAJE	30/11/22	05/12/22 28/12/22	05 28	140	21,2 41,5
000030207	2	LAJE	30/11/22	05/12/22 28/12/22	05 28	140	17,9 43,5
000030208	2	LAJE	30/11/22	06/12/22 28/12/22	06 28	150	25,5 40,0
000030211	2	LAJE	30/11/22	06/12/22 28/12/22	06 28	160	26,1 44,6
000030213	2	LAJE	30/11/22	05/12/22 28/12/22	05 28	150	24,7 43,6
000030215	2	LAJE	30/11/22	06/12/22 28/12/22	06 28	145	25,2 42,9
000030218	2	LAJE	30/11/22	06/12/22 28/12/22	06 28	140	25,8 43,1
000030221	2	LAJE	30/11/22	06/12/22 28/12/22	06 28	140	24,8 41,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

29/08/2024