



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/10/2021 a 18/10/2021

Cliente: SORAYA TORRES GAZE JANGOL
Obra: ESTACAS
Endereço: ALAMEDA GARCAS S/N QD 3T LOTE 12 RESIDE

Contrato

091445

Certificado N°

084422

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17124

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	FUNDACAO /SAPATA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008779	2	FUNDACAO /SAPATA	18/10/21	15/11/21	28	160	46,0
				15/11/21	28		45,8
000008780	2	FUNDACAO/SAPATA	18/10/21	15/11/21	28	150	47,8
				15/11/21	28		48,4
000008781	2	FUNDACAO	18/10/21	15/11/21	28	155	46,8
				15/11/21	28		46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/09/2022