



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/04/2022 a 16/04/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

087791

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17165

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	IMP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025229	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,2
				14/05/22	28		36,3
000025231	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,9
				14/05/22	28		41,5
000025233	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	160	43,1
				14/05/22	28		45,2
000025235	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	37,5
				14/05/22	28		37,9
000025237	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,0
				14/05/22	28		39,2
000025239	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,5
				14/05/22	28		37,6
000025241	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	160	38,7
				14/05/22	28		39,9
000025243	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	37,8
				14/05/22	28		38,0
000025245	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	40,1
				14/05/22	28		38,3
000025247	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,7
				14/05/22	28		39,2
000025249	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	38,3
				14/05/22	28		39,0
000025251	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	145	39,2
				14/05/22	28		37,4
000025254	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	160	36,5
				14/05/22	28		36,8
000025256	2	PISO	16/04/22	14/05/22	28	150	39,3
				14/05/22	28		41,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/01/2023