



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/04/2022 a 16/04/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM
Obra: ILHA VICTORIA
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado Nº

087792

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17165

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	IMP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025258	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	120	38,5 35,5
000025260	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	37,9 38,0
000025262	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	140	40,3 37,8
000025264	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	35,3 35,1
000025266	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	40,7 41,8
000025268	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	145	38,1 38,2
000025270	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	40,1 39,0
000025272	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	37,7 37,6
000025274	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	38,5 39,6
000025276	2	PISO	16/04/22	14/05/22 14/05/22	28 28	150	39,4 37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/01/2023