



# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/06/2022 a 08/08/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

Contrato

AC8406

Certificado N°

089760

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026335	1	LAJE	01/06/22	06/07/22		120	0,0
000027858	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	130	35,8
000027861	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	135	35,0
000027862	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	140	35,4
000027864	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	140	38,6
000027869	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	130	38,7
000027871	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	120	41,8
000027875	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	150	42,6
000027881	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	140	43,3
000027884	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	135	36,7
000027888	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	130	35,8
000027891	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	150	37,1
000027895	1	LAJE	08/08/22	05/09/22	28	140	37,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

05/01/2023