



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/11/2022 a 24/11/2022

Cliente: VILLA VICTORIA EMPREENDIM  
Obra: ILHA VICTORIA  
Endereço: AVENIDA JOSE MIRANDA MACHADO, 250

**Contrato**

AC8406

**Certificado N°**

091345

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030151	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	43,2 44,8
000030152	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	43,5 43,8
000030155	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	130	42,0 40,2
000030156	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	45,9 42,7
000030158	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	39,9 40,3
000030160	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	44,1 43,3
000030161	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	130	43,7 41,7
000030162	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	38,7 39,7
000030163	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	140	45,9 45,3
000030165	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	150	40,0 40,9
000030166	2	LAJE	24/11/22	22/12/22 22/12/22	28 28	160	37,6 36,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/04/2023