



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/10/2021 a 28/10/2021

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME  
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

**Contrato**

091420

**Certificado N°**

084643

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16937

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S220	ESTACAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031083	2	ESTACAS	28/10/21	25/11/21	28	250	34,1
				25/11/21	28		37,8
000031097	2	ESTACAS	28/10/21	25/11/21	28	260	39,3
				25/11/21	28		37,3
000031109	2	ESTACAS	28/10/21	25/11/21	28	260	34,5
				25/11/21	28		37,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/01/2022