



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2021 a 10/11/2021

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME  
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

**Contrato**

091420

**Certificado N°**

084856

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16937

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S220	ESTACAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031274	2	ESTACAS	10/11/21	08/12/21	28	250	32,0
				08/12/21	28		34,1
000031278	2	ESTACAS	10/11/21	08/12/21	28	250	36,5
				08/12/21	28		36,8
000031280	2	ESTACAS	10/11/21	08/12/21	28	260	34,7
				08/12/21	28		33,9
000031284	2	ESTACAS	10/11/21	08/12/21	28	250	34,8
				08/12/21	28		37,7
000031288	2	ESTACAS	10/11/21	08/12/21	28	250	33,0
				08/12/21	28		34,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/01/2022