



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/05/2022 a 24/05/2022

Cliente: AREIA PRETA CONSTRUTORA L
Obra: -
Endereço: RUA CORONEL VITORINO GARCIA Nº 84

Contrato

091426

Certificado Nº

088374

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021228	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	140	35,9
				21/06/22	28		51,2
				21/06/22	28		50,8
000021229	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	140	31,4
				21/06/22	28		46,5
				21/06/22	28		45,6
000021230	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	150	31,4
				21/06/22	28		49,8
				21/06/22	28		48,8
000021233	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	120	34,3
				21/06/22	28		49,6
				21/06/22	28		47,8
000021234	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	130	34,8
				21/06/22	28		52,5
				21/06/22	28		52,1
000021238	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	140	32,7
				21/06/22	28		50,1
				21/06/22	28		49,8
000021241	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	140	31,5
				21/06/22	28		49,7
				21/06/22	28		47,7
000021242	3	LAJE	24/05/22	01/06/22	08	120	32,3
				21/06/22	28		50,2
				21/06/22	28		51,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/06/2022