



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/06/2022 a 24/06/2022

Cliente: AREIA PRETA CONSTRUTORA L  
Obra: -  
Endereço: RUA CORONEL VITORINO GARCIA Nº 84

**Contrato**

091426

**Certificado Nº**

088534

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021551	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	140	30,7
				22/07/22	28		47,8
				22/07/22	28		47,9
000021552	2	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	120	32,0
				22/07/22	28		47,2
000021553	2	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	140	31,2
				22/07/22	28		45,7
000021555	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	140	31,6
				22/07/22	28		48,3
				22/07/22	28		48,3
000021556	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	150	34,0
				22/07/22	28		47,6
				22/07/22	28		49,3
000021557	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	140	33,9
				22/07/22	28		47,5
				22/07/22	28		48,0
000021558	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	120	32,3
				22/07/22	28		49,6
				22/07/22	28		49,6
000021559	3	LAJE	24/06/22	04/07/22	10	140	33,5
				22/07/22	28		46,3
				22/07/22	28		46,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/08/2022