



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/07/2022 a 22/07/2022

Cliente: AREIA PRETA CONSTRUTORA L
Obra: -
Endereço: RUA CORONEL VITORINO GARCIA Nº 84

Contrato

091426

Certificado Nº

089082

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021832	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	120	33,7
000021834	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	140	33,8
000021835	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	140	29,0
000021837	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	120	30,7
000021838	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	140	34,1
000021839	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	140	33,8
000021840	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	120	30,6
000021841	1	LAJE	22/07/22	01/08/22	10	120	30,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2022