



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/10/2021 a 25/10/2021

Cliente: CP PARTICIPACOES E EMPREE
Obra: PISO POLIDO - TRES PONTOS
Endereço: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, S/N LOTE

Contrato

AC8438

Certificado N°

084550

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17129

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021847	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	145	32,7 34,4
000021848	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	140	33,5 34,7
000021850	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	140	38,7 35,9
000021853	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	165	39,2 41,1
000021855	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	140	33,5 33,4
000021856	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	140	35,7 35,1
000021859	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	130	44,1 38,5
000021861	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	130	39,3 35,6
000021865	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	130	42,1 44,1
000021870	2	PISO POLIDO	25/10/21	22/11/21 22/11/21	28 28	135	41,6 39,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/10/2022