



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/10/2021 a 28/10/2021

Cliente: CP PARTICIPACOES E EMPREE  
Obra: PISO POLIDO - TRES PONTOS  
Endereço: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, S/N LOTE

**Contrato**

AC8438

**Certificado N°**

084636

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17129

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021912	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	160	35,2 35,8
000021915	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	135	40,2 40,3
000021916	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	130	42,6 43,0
000021918	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	150	40,2 39,3
000021921	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	110	41,8 38,4
000021928	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	135	44,6 43,2
000021929	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	140	41,7 40,7
000021930	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	160	43,4 41,9
000021940	2	PISO POLIDO	28/10/21	25/11/21 25/11/21	28 28	150	40,3 43,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/10/2022