



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/11/2021 a 03/11/2021

Cliente: CP PARTICIPACOES E EMPREE
Obra: PISO POLIDO - TRES PONTOS
Endereço: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, S/N LOTE

Contrato

AC8438

Certificado N°

084712

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17129

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021991	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	130	35,6 33,6
000021992	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	140	31,0 32,0
000021993	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	130	30,0 31,8
000021999	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	140	32,8 34,5
000022001	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	140	37,1 36,5
000022003	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	140	39,4 35,1
000022006	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	140	36,1 35,0
000022009	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	150	33,0 36,8
000022010	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	120	40,8 40,4
000022018	2	PISO POLIDO	03/11/21	01/12/21 01/12/21	28 28	120	38,6 39,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/10/2022