



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/11/2021 a 04/11/2021

Cliente: CP PARTICIPACOES E EMPREE  
Obra: PISO POLIDO - TRES PONTOS  
Endereço: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, S/N LOTE

**Contrato**

AC8438

**Certificado N°**

084747

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17129

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022024	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	130	39,1 40,9
000022026	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	130	43,1 40,7
000022027	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	140	47,2 38,9
000022033	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	145	39,0 39,9
000022035	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	150	38,3 35,0
000022039	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	120	37,9 38,2
000022042	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	140	34,9 35,7
000022048	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	120	38,6 40,7
000022053	2	PISO POLIDO	04/11/21	02/12/21 02/12/21	28 28	150	33,7 34,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/10/2022