



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/11/2021 a 16/11/2021

Cliente: GOLDEN BARRO VERMELHO EMP
Obra: ED GOLDEN BARRO VERMELHO
Endereço: RUA DR JOAO CARLOS DE SOUZA, 207 // OC 2

Contrato

AC8439

Certificado N°

084503

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022246	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	130	27,2
000022247	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	135	28,4
000022248	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	26,8
000022251	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	130	25,7
000022253	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	25,4
000022254	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	145	25,7
000022264	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	22,0
000022265	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	150	28,7
000022266	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	150	25,0
000022268	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	24,9
000022270	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	28,0
000022272	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	28,3
000022273	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	150	27,4
000022277	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	130	27,1
000022279	1	LAJE	16/11/21	22/11/21	06	140	26,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/12/2021