



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/03/2022 a 18/03/2022

Cliente: GOLDEN BARRO VERMELHO EMP
Obra: ED GOLDEN BARRO VERMELHO
Endereço: RUA DR JOAO CARLOS DE SOUZA, 207 // OC 2

Contrato

AC8439

Certificado N°

086505

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024692	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	135	27,3
000024694	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	130	24,4
000024696	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	120	24,7
000024697	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	140	25,2
000024698	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	125	28,1
000024700	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	150	26,7
000024702	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	150	25,3
000024703	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	140	22,6
000024705	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	140	25,8
000024706	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	140	27,2
000024709	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	150	24,7
000024710	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	150	24,4
000024711	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	130	28,6
000024712	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	140	23,7
000024716	1	LAJE	18/03/22	23/03/22	05	130	28,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2022