



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/05/2022 a 16/05/2022

Cliente: GOLDEN BARRO VERMELHO EMP
Obra: ED GOLDEN BARRO VERMELHO
Endereço: RUA DR JOAO CARLOS DE SOUZA, 207 // OC 2

Contrato

AC8439

Certificado N°

087683

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025898	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	120	22,2
000025902	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	23,3
000025905	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	120	26,0
000025909	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	27,7
000025911	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	24,8
000025916	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	120	26,0
000025917	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	23,4
000025919	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	135	23,8
000025920	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	25,4
000025927	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	24,8
000025929	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	140	25,2
000025931	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	125	24,2
000025937	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	130	24,5
000025941	1	LAJE	16/05/22	23/05/22	07	120	25,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/05/2022