



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/03/2022 a 15/03/2022

Cliente: CONDOMINIO ED. PROFESSOR  
Obra: COND. PROFESSOR PGNATON  
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 649

**Contrato**

AC8440

**Certificado N°**

086496

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17195

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS E CP V ARI RS	100 +/- 20	PISO GARAGEM POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0 E 1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024588	2	PISO GARAGEM POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	21,0 36,6
000024590	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	21,7 36,3
000024592	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	110	23,9 35,5
000024593	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	135	20,9 36,9
000024596	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	25,8 37,4
000024597	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	24,5 38,5
000024599	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	115	27,0 39,5
000024601	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	26,3 36,5
000024603	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	125	27,1 37,1
000024604	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	24,4 38,1
000024606	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	26,1 36,9
000024607	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	25,9 37,8
000024610	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	120	26,9 37,4
000024612	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	20,7 36,6
000024618	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	140	23,6 35,9
000024620	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	26,0 39,6
000024621	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	20,4 39,6
000024622	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	130	27,6 39,4
000024627	2	PISO POLIDO	15/03/22	22/03/22 12/04/22	07 28	140	24,9 35,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/07/2022