



# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/12/2022 a 28/12/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME  
Obra: ILHA TRINDADE  
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

091766

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030698	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	35,2
				25/01/23	28		38,3
000030699	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	38,4
				25/01/23	28		36,5
000030708	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	39,0
				25/01/23	28		38,0
000030712	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	150	36,4
				25/01/23	28		36,7
000030715	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	39,0
				25/01/23	28		38,3
000030717	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	160	38,6
				25/01/23	28		40,7
000030719	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	39,9
				25/01/23	28		41,2
000030723	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	38,5
				25/01/23	28		36,3
000030726	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	150	39,0
				25/01/23	28		39,7
000030729	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	40,5
				25/01/23	28		39,3
000030730	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	39,7
				25/01/23	28		39,3
000030731	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	140	42,3
				25/01/23	28		39,7
000030733	2	LAJE	28/12/22	25/01/23	28	130	42,7
				25/01/23	28		44,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

10/02/2023