



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/05/2022 a 09/05/2022

Cliente: ALPHAVILLE GUARAPARI EMPR  
Obra: ALPHAVILLE - TRES PRAIAS- GUARAPARI/ES  
Endereço: AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA, QUADRA G

**Contrato**

092425

**Certificado N°**

088074

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17060

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018641	2	LAJE	09/05/22	06/06/22 06/06/22	28 28	130	46,6 50,0
000018646	2	PISO (COM IMPERMEABILIZANTE)	09/05/22	06/06/22 06/06/22	28 28	140	52,4 50,0
000018648	2	PISO ( IMPERMEABILIZANTE 33,6 KG)	09/05/22	06/06/22 06/06/22	28 28	135	50,9 50,4
000018653	2	PISO (IMPERMEABILIZANTE 42,0 KG)	09/05/22	06/06/22 06/06/22	28 28	110	46,1 48,6
000018659	2	PISO (IMPERMEABILIZANTE 33,6 KG)	09/05/22	06/06/22 06/06/22	28 28	135	49,0 47,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/08/2022