



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/05/2022 a 12/05/2022

Cliente: ALPHAVILLE GUARAPARI EMPR
Obra: ALPHAVILLE - TRES PRAIAS- GUARAPARI/ES
Endereço: AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA, QUADRA G

Contrato

092425

Certificado N°

088565

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17060

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	BASE E PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018738	3	BASE E PISO	12/05/22	17/05/22	05	130	25,4
				30/05/22	18		42,3
				09/06/22	28		49,0
000018743	3	BASE E PISO	12/05/22	17/05/22	05	140	24,8
				30/05/22	18		38,5
				09/06/22	28		49,7
000018745	3	PISO E BASE	12/05/22	17/05/22	05	135	26,4
				30/05/22	18		43,0
				09/06/22	28		49,2
000018747	3	BASE E PISO	12/05/22	17/05/22	05	135	25,9
				30/05/22	18		44,5
				09/06/22	28		47,7
000018750	3	BASE E PISO	12/05/22	17/05/22	05	140	27,9
				30/05/22	18		46,0
				09/06/22	28		48,8
000018753	3	BASE E PISO	12/05/22	17/05/22	05	140	23,9
				30/05/22	18		38,4
				09/06/22	28		44,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/08/2022