



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/07/2022 a 08/07/2022

Cliente: ALPHAVILLE GUARAPARI EMPR
Obra: ALPHAVILLE - TRES PRAIAS- GUARAPARI/ES
Endereço: AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA, QUADRA G

Contrato

092425

Certificado N°

088691

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17267

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019485	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	140	26,0
				12/07/22	05		24,7
				04/08/22	28		42,2
				04/08/22	28		42,4
000019486	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	120	24,9
				12/07/22	05		25,2
				04/08/22	28		42,8
				04/08/22	28		42,8
000019488	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	130	30,9
				12/07/22	05		30,1
				04/08/22	28		51,2
				04/08/22	28		49,8
000019490	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	140	29,3
				12/07/22	05		30,1
				04/08/22	28		47,7
				04/08/22	28		49,8
000019492	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	130	29,0
				12/07/22	05		29,0
				04/08/22	28		54,2
				04/08/22	28		54,2
000019493	4	LAJE	07/07/22	12/07/22	05	130	30,8
				12/07/22	05		29,4
				04/08/22	28		55,0
				04/08/22	28		55,8
000019499	4	LAJE	08/07/22	13/07/22	05	140	27,2
				13/07/22	05		26,9
				05/08/22	28		50,8
				05/08/22	28		49,4
000019501	4	VIGAS	08/07/22	13/07/22	05	130	29,9
				13/07/22	05		28,5
				05/08/22	28		55,4
				05/08/22	28		57,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2022