



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/07/2022 a 30/07/2022

Cliente: ALPHAVILLE GUARAPARI EMPR  
Obra: ALPHAVILLE - TRES PRAIAS- GUARAPARI/ES  
Endereço: AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA, QUADRA G

**Contrato**

092425

**Certificado N°**

089305

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17267

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019785	4	LAJE	30/07/22	14/08/22	15	135	38,0
				14/08/22	15		38,4
				27/08/22	28		43,6
				27/08/22	28		40,6
000019786	4	LAJE	30/07/22	14/08/22	15	140	38,6
				14/08/22	15		40,2
				27/08/22	28		43,3
				27/08/22	28		42,1
000019788	3	LAJE	30/07/22	14/08/22	15	135	41,6
				14/08/22	15		41,3
				27/08/22	28		43,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/10/2022