



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/05/2024 a 27/05/2024

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED BAL HARBOUR
Endereço: RUA DOURTOR JOAO CARLOS DE SOUZA, 149

Contrato

AC8653

Certificado N°

098956

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038970	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	150	22,6
000038971	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	160	26,2
000038975	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	140	28,5
000038976	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	125	29,7
000038981	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	150	29,7
000038982	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	140	28,9
000038988	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	160	26,0
000038989	1	LAJE	27/05/24	03/06/24	07	160	26,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/06/2024