



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/08/2022 a 18/08/2022

Cliente: TOMAZINI CONSTRUTORA E IN  
Obra: EDIFÍCIO TOMAZIO  
Endereço: RUA ARISTIDES CARAMURU, N° 178

**Contrato**

092648

**Certificado N°**

089332

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020018	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	130	21,0
000020019	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	140	20,0
000020020	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	130	20,0
000020021	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	140	20,0
000020022	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	140	20,0
000020024	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	135	21,0
000020025	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	140	20,0
000020026	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	130	20,8
000020027	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	130	20,1
000020029	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	135	20,7
000020032	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	135	20,3
000020033	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	145	20,2
000020036	1	LAJE	18/08/22	25/08/22	07	135	21,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/08/2022