



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/08/2025 a 13/08/2025

Cliente: TOMAZINI CONSTRUTORA E IN
Obra: EDIFÍCIO ALONSO GARCIA
Endereço: AVENIDA PARIS COM A AV. ATLANTICA, LOTE

Contrato

099933

Certificado N°

107243

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17814

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III 40 RS | 120+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | PA |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000030946 | 1 | LAJE | 13/08/25 | 19/08/25 | 06 | 135 | 23,7 |
| 000030952 | 1 | LAJE | 13/08/25 | 19/08/25 | 06 | 140 | 24,4 |
| 000030956 | 1 | LAJE | 13/08/25 | 19/08/25 | 06 | 135 | 24,6 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/08/2025